



Classification AFNOR : NF T 36.005 Famille III - Classe 2

Argil'Onip est un enduit décoratif d'intérieur naturel et sain à base d'argile et de sables fins. Les modes d'application multiples permettent l'obtention de décors très variés. Des charges décoratives peuvent être rajoutées telles que la paille, nacre, mica, ...

Performances principales :

- Grande facilité d'application.
- Sans odeur.
- Temps ouvert long.
- Certification NF Environnement (en cours).
- Sans reprise.
- Plusieurs finitions possibles.

Caractéristiques techniques

Composition :

- Argile, sables fins et pigments minéraux : 99,5%
- Adjuvant : 0,5%

Masse volumique à 20°C : 1,30 g/cm³ +/- 0,05

Séchage (20°C – 65% HR) :

- Sec au toucher : 2 heures
- Délai de recouvrement : 12 heures

Rendement superficiel théorique : 1,2 – 1,6 kg/m²

Aspect en pot : poudre

Aspect du film sec : mat

Destination :

Argil'Onip s'applique sur tous les fonds usuels intérieurs du bâtiment en travaux neufs ou d'entretien en 1 ou 2 couches impérativement sur la *Sous-couche Argil'Onip* (sous-couche d'accroche granitée).

Préparations des fonds :

Les supports doivent être sains, secs, non farinant et préparés en conformité avec les DTU en vigueur, en respectant les règles de l'art. Sur des enduits à la chaux talochés non peints, *Argil'Onip* peut s'appliquer en direct. On humidifiera au préalable l'enduit à la chaux avec la brosse à badigeonner. *Argil'Onip* ne s'applique pas sur un mur subissant des remontées d'humidité. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre.

Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer sur supports humides, gras, condensant, gelés.

- Température de l'air ambiant : > à 10°C et < 30°C
- Humidité du fond prêt à peindre : < à 5%
- Hygrométrie relative : < à 65%

Mode d'emploi :

Ajouter 3 litres d'eau aux 11 kg d'*Argil'Onip*. Mélanger avec l'agitateur, laisser reposer 30 min au moins avant l'application sur le mur. Il est toujours possible de rajouter de l'eau pour retrouver l'élasticité nécessaire. Il est fortement conseillé de réaliser un essai préalable en mélangeant 3 volumes d'*Argil'Onip* à 1 volume d'eau. *Argil'Onip* s'applique au plateau inox en une ou deux couches d'environ 1 mm, mais peut s'appliquer en plus forte épaisseur, ce qui améliore le confort d'une pièce. Vous pouvez varier l'aspect de finition en ajoutant de la paille (100 g à 500 g de paille pour 11 kg d'*Argil'Onip*). Dans ce cas, mélanger l'argile et la paille avant d'introduire l'eau. Après séchage, lavez à l'éponge pour faire ressortir la paille. L'application au plateau laisse un enduit d'épaisseur régulière qui se prête à divers aspects de finition :

- aspect taloché : en cours de séchage, quand l'enduit ne se déforme plus sous l'éponge (1 h environ), vous pouvez talocher à l'éponge avec des mouvements pour régulariser la surface,
- aspect lissé : au bout de 2 h, vous pouvez repasser le plateau pour effacer les reliefs et traces apportant ainsi un aspect lisse (grain serré),
- aspect lavé éponge : en fin de séchage, passez sur l'enduit, une éponge humide que vous laverez et essorez régulièrement. Avec un mouvement circulaire, comme pour lessiver un mur, vous retirez l'argile de la surface pour faire ressortir les grains de sable ou de paille, si vous en avez ajoutée. En fin de séchage, quelque soit votre finition, passez une éponge sèche ou une brosse souple sur l'enduit sec pour faire tomber les grains superficiels mal fixés.

Nettoyage du matériel : eau.

Conditionnement : 11 kg

Teintes : Blanc + 13 teintes du nuancier *Argil'Onip*

Conservation en emballage hermétique d'origine non ouvert : 24 mois à l'abri de la chaleur et du gel. Après utilisation, conserver dans un seau **non fermé** afin d'évaporer l'eau. Le mélange pâteux voire poudreux pourra être réutilisé en incorporant à nouveau de l'eau.

Hygiène et sécurité (directive 2008/58/CE – 30ème adaptation) :

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

Teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi (Directive 2004/42/CE) : 1 g/l



Edition : Août 2009

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email administratif@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2000