



TOUS USAGES G & F

Enduit de lissage tous supports extérieur/intérieur

Avantages Produit

- ▶ Adhère sur tous supports et spécialement sur supports souples et bloqués
- ▶ Très grande souplesse même après séchage
- ▶ Prêt à l'emploi

Usage

- Lissage manuel ou à la machine à projeter.

Supports

TOUS USAGES adhère sur :

- Supports bruts ou peints, neufs ou rénovés :
 - Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre,
 - Anciens fonds peints,
 - Ciment,
 - Béton, béton cellulaire.

Recommandés sur :

- Supports bloqués :
 - Carrelages,
 - Faïences,
 - Pâtes de verre.
- Revêtements collés souples intérieurs :
 - Polystyrène extrudé,
 - Liège,
 - etc.

Finition

- Recouvrable par tous types de revêtements muraux, de peintures (sauf peintures minérales), intérieurs ou extérieurs. Ne pas recouvrir directement de peinture polyuréthane et époxy en phase solvant.

Conditionnement

- TOUS USAGES F : Seau de 5 et 15 kg
- TOUS USAGES G : Seau de 15 kg

Caractéristiques physiques et techniques

TOUS USAGES : enduit intérieur/extérieur en pâte à base de plâtre, de charges minérales et résines synthétiques.

- Classification (NFT 36-005) : Famille IV classe 4b
- Codification GESVWAC (XPT 30-608) :
 - TOUS USAGES F : G₃E₅S₁V₂W₁A₀C₀
 - TOUS USAGES G : G₃E₅S₁V₂W₁A₀C₀
- Epaisseur d'application :
 - TOUS USAGES F : jusqu'à 1,5 mm
 - TOUS USAGES G : jusqu'à 3 mm
- Consommation :
 - TOUS USAGES F : 350 g/m² par couche
 - TOUS USAGES G : 1,7 kg/m²/mm
- Couleur : blanc cassé
- Durée d'utilisation : sans prise
- Mise en peinture : 24 à 48 H
- Dureté Shore C : environ 70
- Adhérence (XPT 30-608) : > 0.8 MPa après cycles

Préparation des fonds

Les supports seront préparés conformément aux DTU 59.1, 59.2, 59.4 et 42.1.

Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

Conditions d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : s'applique à la lame à enduire, à la lisseuse ou à la machine à projeter.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation : 12 mois au sec, à l'abri du gel, de la chaleur et de la lumière dans son emballage d'origine fermé.

Recommandations et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer TOUS USAGES à l'intérieur à une température inférieure à 8°C et à un taux d'hygrométrie supérieure à 65% HR, à l'extérieur à une température inférieure à 5°C et à un taux d'hygrométrie supérieur à 80% HR, en atmosphère donnant lieu à condensation ni sur des supports surchauffés ou dans des conditions activant le séchage.

Documents normatifs à consulter

- XPT 30-608 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieur.
- NFT 36-005 : classification des peintures, des vernis et des produits connexes.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.2 (NFP 74-202) : revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de liants hydrauliques.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères.

Hygiène et sécurité

- Pas d'étiquetage de danger
- FDS disponible sur quikfds.com ou touporetpro.com

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits TOUPRET, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art.

Enduit de lissage tous supports extérieur/intérieur

APPLICATION

Lissage

1



- Appliquer TOUS USAGES G ou F à l'aide d'une lame à enduire ou d'une lisseuse.

2



- Egaliser à la lame de 50 de façon à bien couvrir les irrégularités du support.

3



- Dès que la 1ère passe est sèche, éliminer rapidement par égrenage les côtes et sardines.

4



- Appliquez une seconde passe au TOUS USAGES F si nécessaire

5



- Après séchage complet, poncer légèrement selon le type de finition souhaitée.